

20日明検第2-0634号
平成 20年 7月 1日

株式会社杉山金属様

経済産業大臣認可法人
財団法人 日用金属製品検査センター
〒959-1277 新潟県燕市物流センター
TEL 0256(62)3131 FAX 0256(62)3879



試験結果報告書

ご依頼を受けました試料・検体について、試験結果を次の通りご報告いたします。

試料名	ハスタホット	確認番号						
		200379						
試験項目	取っ手の強度及び繰り返し強度							
[試験日]	平成 20年 7月 1日							
[試験内容]	JIS S 2010「アルミニウム板製品器物」に基づき、提出試料について下記の試験を行った。							
[試験項目]	取っ手の強度 JIS S 2010 7.5 取っ手の繰り返し強度 JIS S 2010 7.6							
[試験結果]	<table border="1"><thead><tr><th>試験項目</th><th>試験結果</th></tr></thead><tbody><tr><td>取っ手の強度</td><td>加えた力 102N (10.5kgf) 残留たわみ 0% 変形及び水漏れを認めない</td></tr><tr><td>取っ手の繰り返し強度</td><td>加えた力 61N (6.2kgf) 残留たわみ 0% 変形及び水漏れを認めない</td></tr></tbody></table>		試験項目	試験結果	取っ手の強度	加えた力 102N (10.5kgf) 残留たわみ 0% 変形及び水漏れを認めない	取っ手の繰り返し強度	加えた力 61N (6.2kgf) 残留たわみ 0% 変形及び水漏れを認めない
試験項目	試験結果							
取っ手の強度	加えた力 102N (10.5kgf) 残留たわみ 0% 変形及び水漏れを認めない							
取っ手の繰り返し強度	加えた力 61N (6.2kgf) 残留たわみ 0% 変形及び水漏れを認めない							
	取っ手の強度試験の基準	残留たわみ2%以下、変形及び水漏れを認めない						
	取っ手の繰り返し強度試験の基準	残留たわみ3%以下、変形及び水漏れを認めない						
	担当者	伊東 団						